



EKO-MAS START GIPS SZPACHLOWY

KARTA TECHNICZNA



- Gips szpachlowy o zwiększonej twardości powierzchni
- Do prac przygotowawczych wewnątrz pomieszczeń
- Łączenie płyt gipsowo-kartonowych z użyciem taśmy
- Wyjątkowo twardy po wyschnięciu
- Grubość warstwy do 30 mm

Produkt

Gipsowa masa szpachlowa w formie sypkiej o zwiększonej twardości powierzchni (**typ B 7**), do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Skład

Mieszanina wysokiej jakości gipsu syntetycznego i wapna, zawierająca organiczną substancję wiążącą i dodatki gwarantujące łatwą obróbkę oraz lepsze właściwości końcowe.

Właściwości

- Wysoka twardość powierzchni
- Bardzo wydajny
- Łatwe nakładanie i obróbka
- Umożliwia nakładanie warstw aż do 30 mm

Przeznaczenie

- Wstępne wyrównywanie powierzchni, wypełnianie rys i ubytków na ścianach i sufitach wewnątrz pomieszczeń o standardowej wilgotności powietrza (włączając w to domowe łazienki i kuchnie)
- Do szpachlowania potąceń płyt GK z użyciem taśmy zbrojącej
- Możliwe nakładanie maszynowe
- Do stosowania na różnych podłożach (PATRZ ➡ PODŁOŻE)

Dane techniczne

Proporcja mieszania	ok. 14 litrów wody / 20 kg proszku
Zużycie (szpachlowanie)	ok. 1-1,5 kg/m ² gotowej mieszanki
Zużycie (łączenie płyt)	ok. 0,5 kg / mb gotowej mieszanki
Temperatura stosowania	od 5°C do 25°C
Początek czasu wiązania	powyżej 50 min
Wytrzymałość na ściskanie	powyżej 6 N/mm ²
Twardość powierzchni	ok. 12 N/mm ²

Dane dotyczące zużycia produktu i czasu wiązania są podane orientacyjnie i zależą od wielu czynników: temperatury, wilgotności otoczenia oraz stopnia wymiany powietrza (wiązanie), porowatości i chłonności podłoża oraz techniki nakładania (zużycie).

Pakowanie

Worki 20 kg
42 worki na europalecie, waga netto 840 kg

Dostępne również próbki w torebkach 5 kg

Przechowywanie

Worki należy składować w suchych warunkach na paletach, bezwzględnie

chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia wynosi **6 miesięcy** od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Podłoże

Podłoże powinno być nośne, suche, odtłuszczone, wolne od kurzu i brudu. Warstwy luźne i zwierteżone lub stare powłoki malarskie powinny być usunięte tak, aby podłoże stanowiło jednorodną, stałą strukturę. Tak przygotowaną powierzchnię zaleca się zagruntować emulsją EKO-MAS i pozostawić do wyschnięcia. Przy łączeniu płyt gipsowo-kartonowych wcześniejsze gruntowanie nie jest konieczne.

Stosować na:

podłoża z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych, gipsowych, płyt gipsowych, gipsowo-kartonowych, betonu, betonu komórkowego itp. Tylko w pomieszczeniach o standardowej wilgotności powietrza (włączając w to domowe łazienki i kuchnie).

Nie stosować na:

tworzywa sztuczne, szkło lub podłoża podlegające odkształceniom, metale. Nie stosować w pomieszczeniach komercyjnych narażonych na stałe działanie wilgoci.

Obróbka

Suchą masę z opakowania wsypać do pojemnika z wodą (optymalnie do wody o temperaturze pokojowej), w proporcji ok. 10 kg suchej mieszanki na 7 litrów wody. Następnie wymieszać na wolnych obrotach z użyciem mieszadła koszykowego. W razie konieczności dodać nieco wody. Po dokładnym wymieszaniu odczekać około 5 minut i jeszcze raz przemieszać. Nakładać narzędziami ze stali nierdzewnej lub za pomocą odpowiedniego, przeznaczonego do nakładania mas gipsowych agregatu. Gotowa mieszanka zachowuje swoje właściwości przez minimum 50 minut.

Łączenie płyt GK należy rozpocząć od szczelnego wypełnienia masą gipsową szczeliny pomiędzy płytami. Na wypełnienie należy nałożyć taśmę zbrojącą. Po wstępnym stwardnieniu nałożyć szerszą warstwę masy, po wyschnięciu usunąć wszelkie nierówności.

W czasie szpachlowania można dokonywać poprawek w danej warstwie przez pierwsze 15 minut po nałożeniu. Czas wiązania jest uzależniony od grubości warstwy, konsystencji masy, temperatury, wilgotności otoczenia oraz stopnia wymiany powietrza. Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym związaniu i wyschnięciu pierwszej.

Wskazówka

Wszystkie narzędzia umyć wodą zaraz po użyciu.

Przy szlifowaniu nakładać okulary ochronne i maskę przeciwpyłową.

Dalsze informacje

Deklaracja właściwości użytkowych i Karta charakterystyki są dostępne na stronie www.ekomas.pl.

Producent

Ekomas AlwerChem sp. z o.o. sp.k.

32-566 Alwernia, ul. Belwender 3

Tel. +48 12 653 41 42

Email biuro@ekomas.pl

Zastrzeżenia

Dane zawarte w niniejszej informacji technicznej stanowią jedynie ogólne informacje o produkcie, są oparte na naszej aktualnej wiedzy, badaniach i doświadczeniach. Dane techniczne zostały podane dla przeciętnej temperatury i wilgotności powietrza. Produkt przemrożony lub przegrzany nie nadaje się do użytku. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału.

Aktualizacja

Niniejsza karta techniczna została wydana w dniu 29.04.2022 r.

Wydanie karty unieważnia wszystkie jej poprzednie wersje.