



- Supermocna emulsja drobnocząsteczkowa
- Wnika w podłoże wzmacniając je i poprawiając nośność
- Ujednolica chłonność podłoża po dokonanych naprawach
- Do stosowania do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Nakładanie ręczne lub za pomocą agregatu
- Barwiony dla zapewnienia lepszej kontroli naniesienia
- Szybkoschnący

Produkt

Bardzo mocny, bezrozpuszczalnikowy preparat gruntujący do wglębnego gruntowania podłoża po naprawach lub pylistych, pod tynki, wylewki, gładzie szpachlowe, kleje, farby, glazurę itp.

Skład

Wodna dyspersja żywicy drobnocząsteczkowej, dodatki modyfikujące (konserwujące oraz gwarantujące lepsze właściwości i obróbkę).

Właściwości

- Znacznie zmniejsza chłonność podłoża
- Wiąże podłoża mniej stabilne, zwiększa ich przyczepność
- Zwiększa wydajność aplikowanego materiału uszczelniając strukturę gruntowanego podłoża
- Lekkie zabarwienie ułatwia kontrolę naniesienia
- Szybkie wysychanie przyspiesza prace na budowie

Przeznaczenie

- Do wstępnej obróbki powierzchni budowlanych
- Do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń
- Do stosowania na różnych podłożach (PATRZ ➡ PODŁOŻE)

Dane techniczne

Zużycie produktu	ok.0,05-0,2 l/m ²
Temperatura stosowania	od 5°C do 25°C
Odporność na temperaturę (po wyschnięciu)	od -30°C do +70°C
Zawartość żywicy	min. 30%
Gęstość	ok. 1,0 kg/ dm ³
Wielkość cząsteczki	40 nm
Podciąganie w kredzie	50 mm
pH	7,5 (lekko alkaliczny)
Kolor	lekko czerwony

Dane dotyczące zużycia produktu są podane orientacyjnie i zależą od wielu czynników, przede wszystkim od porowatości i chłonności podłoża oraz techniki nakładania.

Pakowanie

Kanister 5 litrów
100 kanistrów na europalecie, waga netto 500 kg

Przechowywanie	W zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Chronić przed mrozem i przegrzaniem. Okres przydatności do użycia wynosi 15 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.
Podłoże	Podłoże powinno być nośne, suche, odtłuszczone, wolne od kurzu i brudu. Warstwy luźne i zwietrzałe lub stare powłoki malarskie powinny być usunięte tak, aby podłoże stanowiło jednorodną, stałą strukturę. Powierzchnie zagrzybione należy wcześniej oczyścić mechanicznie i przed nałożeniem gruntu zabezpieczyć preparatem biobójczym. Stosować na: Podłoża chłonne, wymagające zwiększenia przyczepności: tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża lekko zdegradowane (po naprawach), pyliste itp. Nie stosować na: Podłoża niechłonne jak płyty OSB, lastriko, lakiery, beton (konieczne zastosowanie gruntu z piaskiem kwarcowym).
Obróbka	Preparat jest gotowy do aplikacji po lekkim wstrząśnięciu opakowania. Można go nanosić ręcznie – pędzlem lub wałkiem lub natryskiwać maszynowo na podłoże o temperaturze powyżej +5°C. Podłoża bardzo chłonne zaleca się gruntować dwukrotnie. Przed nałożeniem tynków, mas szpachlowych, klejów, farb itp. należy sprawdzić, czy zagruntowana powierzchnia jest wyschnięta. Preparat powoduje lekko czerwone zabarwienie podłoża. PN-15 jest preparatem szybkoschnącym. Czas schnięcia (przeciętnie ok. 2 godzin) zależy od chłonności podłoża, techniki wykonania oraz temperatury podłoża i otoczenia. Podczas prac w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Po wyschnięciu grunt tworzy strukturę zwiększającą przyczepność do powierzchni, odporną na zarysowania, regulującą wymianę pary wodnej i poprawiającą m. in. krycie oraz nanoszenie farb.
Wskazówka	Wszystkie narzędzia umyć wodą <u>zaraz po użyciu</u>. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy obficie przemyć je wodą i skonsultować się z lekarzem.
Dalsze informacje	Karta charakterystyki jest dostępna na stronie www.ekomas.pl .
Producent	Ekomas AlwerChem sp. z o.o. sp.k. 32-566 Alwernia, ul. Belwender 3 Tel. +48 12 653 41 42 Email biuro@ekomas.pl
Zastrzeżenia	Dane zawarte w niniejszej informacji technicznej stanowią jedynie ogólne informacje o produkcie, są oparte na naszej aktualnej wiedzy, badaniach i doświadczeniach. Dane techniczne zostały podane dla przeciętnej temperatury i wilgotności powietrza. Produkt przemrożony lub przegrzany nie nadaje się do użytku. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału.
Aktualizacja	Niniejsza karta techniczna została wydana w dniu 27.10.2022 r. Wydanie karty unieważnia wszystkie jej poprzednie wersje.