




EKO-MAS SG-33 GIPS SZPACHLOWY

KARTA TECHNICZNA



- Gips szpachlowy o zwiększonej twardości powierzchni
- Do prac przygotowawczych wewnątrz pomieszczeń
- Łączenie płyt GK z użyciem taśmy, osadzanie narożników
- Wypełnianie większych rys i ubytków
- Wyjątkowo twardy po wyschnięciu
- Grubość warstwy do 50 mm

Produkt

Gipsowa masa szpachlowa w formie sypkiej o zwiększonej twardości powierzchni (**typ B 7**), do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Skład

Mieszanina wysokiej jakości gipsu syntetycznego i wapna, zawierająca organiczną substancję wiążącą i dodatki gwarantujące łatwą obróbkę oraz lepsze właściwości końcowe.

Właściwości

- Wysoka twardość powierzchni
- Bardzo wydajny
- Łatwe nakładanie i obróbka
- Umożliwia nakładanie warstw aż do 50 mm

Przeznaczenie

- Wstępne wyrównywanie powierzchni, wypełnianie rys i ubytków na ścianach i sufitach wewnątrz pomieszczeń o standardowej wilgotności powietrza (włączając w to domowe łazienki i kuchnie)
- Do szpachlowania połączeń płyt GK z użyciem taśmy
- Osadzanie narożników
- Do stosowania na różnych podłożach (PATRZ ➡ PODŁOŻE)

Dane techniczne

Proporcja mieszania (prace budowlane)	ok. 6 litrów wody / 10 kg proszku
Temperatura stosowania	od 5°C do 25°C
Początek czasu wiązania	około 90 min
Grubość jednej warstwy	50 mm
Wytrzymałość na ściskanie	powyżej 6 N/mm ²
Twardość powierzchni	ok. 12 N/mm ²

Dane dotyczące zużycia produktu i czasu wiązania są podane orientacyjnie i zależą od wielu czynników: temperatury, wilgotności otoczenia oraz stopnia wymiany powietrza (wiązanie), porowatości i chłonności podłoża oraz techniki nakładania (zużycie).

Pakowanie

Worki 20 kg
42 worki na europalecie, waga netto 840 kg

Torebki 5 kg

Przechowywanie

Opakowania należy składować w suchych warunkach, bezwzględnie chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia wynosi **12 miesięcy**

od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Podłoże

Podłoże powinno być nośne, suche, odtłuszczone, wolne od kurzu i brudu. Warstwy luźne i zwiędnięte lub stare powłoki malarskie powinny być usunięte tak, aby podłoże stanowiło jednorodną, stałą strukturę. Tak przygotowaną powierzchnię zaleca się zagruntować emulsją EKO-MAS i pozostawić do wyschnięcia.

Stosować na:

podłoża z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych, gipsowych, płyt gipsowych, gipsowo-kartonowych, betonu, betonu komórkowego itp. Tylko w pomieszczeniach o standardowej wilgotności powietrza (włączając w to domowe łazienki i kuchnie).

Nie stosować na:

tworzywa sztuczne, szkło lub podłoża podlegające odkształceniom, metale. Nie stosować w pomieszczeniach komercyjnych narażonych na stałe działanie wilgoci.

Obróbka

Suchą masę z opakowania wsypać do pojemnika z wodą (optymalnie do wody o temperaturze pokojowej), w proporcji ok. 10 kg suchej mieszanki na 6 litrów wody. Następnie wymieszać na wolnych obrotach z użyciem mieszadła koszykowego. W razie konieczności dodać nieco wody. Po dokładnym wymieszaniu odczekać około 5 minut i jeszcze raz przemieszać. Nakładać narzędziami ze stali nierdzewnej. Gotowa mieszanka zachowuje swoje właściwości przez minimum 90 minut od rozrobienia z wodą.

Szczegółowe informacje na temat technik nakładania i zastosowania znajdują się w poradniku na stronie www.ekomas.pl/gipsowanie

Czas wiązania jest uzależniony od grubości warstwy, konsystencji masy, temperatury, wilgotności otoczenia oraz stopnia wymiany powietrza. Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym związaniu i wyschnięciu pierwszej.

Wskazówka

Wszystkie narzędzia umyć wodą zaraz po użyciu.

Przy szlifowaniu nakładać okulary ochronne i maskę przeciwpyłową.

Dalsze informacje

Deklaracja właściwości użytkowych i Karta charakterystyki są dostępne na stronie www.ekomas.pl.

Producent

Ekomas AlwerChem sp. z o.o. sp.k.

32-566 Alwernia, ul. Belwender 3

Tel. +48 12 653 41 42

Email biuro@ekomas.pl

Zastrzeżenia

Dane zawarte w niniejszej informacji technicznej stanowią jedynie ogólne informacje o produkcie, są oparte na naszej aktualnej wiedzy, badaniach i doświadczeniach. Dane techniczne zostały podane dla przeciętnej temperatury i wilgotności powietrza. Produkt przemrożony lub przegrzany nie nadaje się do użytku. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału.

Aktualizacja

Niniejsza karta techniczna została wydana w dniu 10.12.2025 r.

Wydanie karty unieważnia wszystkie jej poprzednie wersje.